

OREGON PE HF - TPHF



Applicazioni

Tubo in POLIETILENE (PE) con spirale di rinforzo in POLIPROPILENE (PP), per aspirazione e mandata di polveri, materiali abrasivi, fumi, gas, prodotti chimici, liquidi aggressivi e materiali isolanti, rimozione dell'amianto

Caratteristiche tecniche

Superficie liscia: *****

Flessibilità: *****

Resistenza all'abrasione: *****

Temperatura d'impiego: -40°C / +65°C

Resistenza allo schiacciamento: ***

Senza ftalati: TPHF *****

Esente da alogeni: HF *****

Resistente ai microorganismi: *****

Certificazioni

Conforme alla seguente legislazione europea:

- Regolamento 1935/2004/CE
- Regolamento 1895/2005/CE (derivati epossidici)
- Regolamento 2023/2006/CE (GMP)
- Regolamento 10/2011/UE e succ. agg.

e alla seguente legislazione italiana:

- Decreto Ministeriale 21/03/1973 o successivi aggiornamenti e modifiche
- Decreto Presidente Repubblica n. 777 del 23/08/1982 e succ. agg. e modifiche

Diam. Interno (mm)	Diam. Esterno (mm)	Spessore parete (mm)	Peso (g/m)	Raggio curvatura (mm)	Pressione esercizio (bar)	Pressione scoppio (bar)	Sottovuoto (mH ₂ O)	Lungh. rotoli (m)
20	25,2	0,3	110	70	0,7	2,1	5,5	30
25	30,6	0,3	130	75	0,5	1,5	4	30
30	35,8	0,3	150	90	0,5	1,5	4	30
32	38	0,4	160	100	0,5	1,5	4	30
35	41,2	0,4	185	105	0,5	1,5	4	30
38	44,4	0,4	190	115	0,5	1,5	4	30
40	46,6	0,4	210	120	0,4	1,2	3	30
45	52	0,5	240	135	0,4	1,2	3	30
50	57,8	0,5	290	150	0,4	1,2	3	30
51	58,6	0,5	300	150	0,4	1,2	3	30
60	68,4	0,5	340	180	0,3	1,2	2,5	30
63	72,5	0,5	380	190	0,3	0,9	2,5	30
70	79,4	0,5	450	210	0,3	0,9	2	30
75	85	0,6	520	225	0,3	0,9	2	30
76	86	0,6	530	230	0,3	0,9	2	30
80	90,4	0,6	550	230	0,2	0,6	1,5	30
90	101,4	0,6	650	270	0,2	0,6	1	30
100	112	0,6	750	300	0,2	0,6	1	30
102	113,6	0,6	750	305	0,2	0,6	1	30

Tutti i dati tecnici sono riferiti ad una temperatura di 23° C ± 2° C (ISO 291)

Le tolleranze su tutti i dati indicati ± 5% (percentuale determinata sul valore medio di gamma).

Legenda

* Scarso - ** Sufficiente - *** Buono - **** Ottimo - ***** Eccellente

OREGON PE HF - TPHF



Diam. Interno (mm)	Diam. Esterno (mm)	Spessore parete (mm)	Peso (g/m)	Raggio curvatura (mm)	Pressione esercizio (bar)	Pressione scoppio (bar)	Sottovuoto (mH ₂ O)	Lungh. rotoli (m)
110	122,6	0,6	825	330	-	-	-	30
120	133	0,6	900	360	-	-	-	30
125	138,4	0,7	920	375	-	-	-	30
127	141	0,7	930	380	-	-	-	30
130	145	0,8	975	390	-	-	-	30
140	155	0,8	1050	420	-	-	-	30
150	165,6	0,8	1125	450	-	-	-	30
160	176	0,9	1200	480	-	-	-	20
180	197	0,9	1350	540	-	-	-	20
200	218	0,9	1500	600	-	-	-	20
250	270	1	2250	750	-	-	-	10
300	320	1	2250	900	-	-	-	10

Tutti i dati tecnici sono riferiti ad una temperatura di 23° C ± 2° C (ISO 291)

Le tolleranze su tutti i dati indicati ± 5% (percentuale determinata sul valore medio di gamma).

Legenda

* Scarso - ** Sufficiente - *** Buono - **** Ottimo - ***** Eccellente