




Adesivi Acrilici

Adesivi strutturali capaci di sopportare carichi e sollecitazioni notevoli. Hanno un'ottima resistenza agli aggressivi chimici ed una buona resistenza al calore.

SUPERFICI DI UTILIZZO:

- Metalli, Vetro, Caramiche, Materie plastiche.

BENEFIT:

- Incollano materiali di diversa natura, fornendo ai tecnici soluzioni alternative nella progettazione dei particolari.
- Adatti per materiali con coefficienti di dilatazione diversi.
- Capacità di assorbire urti e vibrazioni.
- Diverse possibilità di reazione chimica:
 - Miscelazione con ago mixer
 - Goccia su goccia (bead on bead)
 - A contatto (con attivatore liquido)

	PRODOTTO	VISCOSITÀ (+25°C mPa s)	TEMPO DI VITA DELLA MISCELA (minuti)	INDURIMENTO FUNZIONALE (minuti)	RESISTENZA AL TAGLIO (ISO 4587) N/mm²	RESISTENZA ALLA PELATURA (ISO 4578) N/25 mm	SPESSORE DEL GIUNTO mm	DESCRIZIONE
A CONTATTO	30-55 (+Att. 21)	15000 - 30000 TIXO	1 - 4	30 - 60	15 - 25	85 - 100	0,05 - 1	Viscoso, uso generale.
	33-00 (+Att. 21)	15000 - 30000 TIXO	1 - 4	30 - 60	15 - 30	45 - 65	0,05 - 1	Media viscosità, uso generale.
	3439 (+Att. 21)	600 - 1000	20-50 secondi	10 - 20	20 - 30	85 - 100	0,05 - 0,2	Fluidi, alta resistenza, alta temperatura, a contatto.
	3459 (+Att. 21)	15000 - 25000 TIXO	20-40 secondi	10 - 20	20 - 30	85 - 100	0,05 - 0,2	Gel, alta resistenza, alta temperatura, a contatto.
BEAD ON BEAD	33-47 (A+B)	5000 - 12000	1 - 3	30 - 60	8 - 20	45 - 65	0,05 - 0,5	Fluidi, uso generale.
	3592 (A+B)	10000-20000 TIXO (A) / 3500-5500 TIXO (B)	<1	10 - 20	20 - 25	-	0,05 - 1	Rapido, per magneti e ferriti.
PER MISCELAZIONE	3362	3000 - 6000 / 3000 - 6000	4 - 7	10 - 12	15 - 20	-	0,50	Basso odore, alte prestazioni, per plastica.
	3452	4000 - 5000 (A) / 4000 - 5000 (B)	2 - 3	8 - 10	19 - 21	-	0,50	Basso odore, alte prestazioni, per metallo.
	3460	TIXO (A) / 15000 - 30000 (B)	2 - 4	24 ore	>4	-	1	Rapido per poliolefine (PE, PP,...).
	3461	TIXO (A) / 15000 - 30000 (B)	5 - 8	36 - 48 ore	>4	-	1	Lento per poliolefine (PE, PP,...).
	AC5465*	22000 TIXO (A) / 20000 (B)	5 - 7	24 ore	>4	-	0,50	Per poliolefine (PE, PP,...) trasparente, 0 gap.
	AC5002	1000-7000 TIXO (A) / 1000-7000 (B)	2 - 3	20 - 25	20 - 25	250 - 300	0,50	MMA, pink&green, fluido, tenacizzato, uso generale.
	AC5004	80000-120000 TIXO (A) / 8000-12000 (B)	1 - 2	20 - 25	18 - 20	45 - 50	3	MMA, specialità, trasparente, tenacizzato.

* Le caratteristiche tecniche riportate sono da considerarsi preliminari.

Adesivi Poliuretanici

PRODOTTO	VISCOSITÀ (+25°C mPa s)	TEMPO DI VITA DELLA MISCELA (minuti)	INDURIMENTO FUNZIONALE (ore)	RESISTENZA AL TAGLIO (ISO 4587) N/mm²	RESISTENZA ALLA PELATURA (ISO 4578) N/25 mm	SPESSORE DEL GIUNTO mm	DESCRIZIONE
33-26	4000 - 8000 TIXO (A) / 3000 - 6000 TIXO (B)	4 - 8 minuti	24 - 48	10 - 20	-	-	Rapido, resistente all'acqua, per materiali rigidi.
33-28	4000 - 8000 TIXO (A) / 3000 - 6000 TIXO (B)	15 - 20 minuti	24 - 48	10 - 15	-	-	Lento, resistente all'acqua, per materiali rigidi.